



Venest SpA
Via Brentelle 11,
31037 Ramon di Loria (TV)
Office +39 0423 485841
Fax +39 0423 456389
www.venest.it
info@venest.it

PI & CF 04265250268
REA TV n.336184
Cap. Soc. I.V. € 1.500.000



SCHEDA TECNICA

Isostif[®] BIVERCOP

DESCRIZIONE PRODOTTO

Isostif[®] BIVERCOP è un pannello termoisolante costituito da una schiuma rigida polyiso a celle chiuse. Il rivestimento superiore è un'armatura di velo vetro bitumato, quello inferiore è un'armatura di velo vetro.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- Isolamento di coperture piane o inclinate sotto tegola (accoppiamento con guaine bituminose).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	Simbolo [Unità di misura]	Valore		Norma di riferimento Metodo di prova
Massa volumica del pannello comprensiva dei rivestimenti	MVA [Kg/m ³]	44		UNI EN 1602
Conduttività termica iniziale alla temperatura media di 10°C (valore medio)	$\lambda_{\text{mean},i}$ [W/mK]	0,024		EN 12667
Conduttività termica dichiarata alla temperatura media di 10°C	λ_D [W/mK]	20 mm ≤ d ≤ 70 mm	0,028	UNI EN 13165 (Appendice A-C)
		80 mm ≤ d ≤ 120 mm	0,026	
Resistenza termica dichiarata calcolata dalla conduttività termica dichiarata ($R_D = d/\lambda_D$)	R_D [(m ² K)/W]	d = 20 mm	0,70	UNI EN 13165
		d = 30 mm	1,05	
		d = 40 mm	1,40	
		d = 50 mm	1,75	
		d = 60 mm	2,10	
		d = 70 mm	2,50	
		d = 80 mm	3,05	
		d = 90 mm	3,45	
		d = 100 mm	3,80	
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione	σ_{10} [kPa]	20 mm ≤ d ≤ 120 mm	≥140	UNI EN 826

Proprietà	Simbolo [Unità di misura]	Valore	Norma di riferimento Metodo di prova
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (Z)	Z [m ² h Pa/mg]	101 ± 31	UNI EN 12086
Assorbimento d'acqua per immersione totale a lungo periodo (28 giorni)	WL(T) [%]	≤ 2,0	UNI EN 12087 metodo 2A
Stabilità dimensionale (+70±2)°C e (90±5)%U.R. per (48±1) h	DS (TH) [%]	variazione spessore : ≤ 4,0	UNI EN 1604
		variazione lati: ≤ 1,0	
Stabilità dimensionale (-20±3)°C per (48±1) h	DS (TH) [%]	variazione spessore: ≤ 1,0	UNI EN 1604
		variazione lati: ≤ 0,5	
Reazione al fuoco	Euroclasse	F	UNI EN 11925-2 UNI EN 13501-1
Calore specifico	C _p J/kgK	1470	---

TOLLERANZE DIMENSIONALI (scostamento rispetto ai valori nominali)

Spessore (d)	mm	d < 50	± 2	UNI EN 823	T2
		50 ≤ d ≤ 70	± 3		
		d ≥ 80	-2 ; + 5		
Lunghezza e Larghezza (L)	mm	L < 1000	± 5	UNI EN 822	
		1000 ≤ L ≤ 2000	± 7,5		
		2000 < L ≤ 4000	±10		
		L > 4000	±15		
Aspetto	Non compromettono in alcun modo le proprietà fisico-meccaniche dell'intero pannello eventuali imperfezioni superficiali o zone di non adesione tra rivestimento e schiuma le quali hanno origine dal particolare processo produttivo.				

I pannelli Isostif® BIVERCOP sono sottoposti ad un severo Controllo di Qualità interno in accordo alla Norma Europea di Prodotto UNI EN 13165 (*Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica – Specificazione*) ed alle procedure del Sistema Qualità VENEST S.p.A. certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000.

Ogni pacco di materiale è corredato da un'etichetta su cui è riportata la marcatura CE, in conformità alla Direttiva 89/106/CE sui materiali da costruzione ed i relativi riferimenti alla Norma UNI EN 13165.