

# LASTRA IN LANA DI ROCCIA APPRETTATA

## Elementi per Sistema Cappotto



### Lastra per isolamento termico in Lana di roccia apprettata

## Composizione

La Lastra per isolamento termico in Lana di roccia apprettata viene prodotta mediante fusione e sfibramento di materiali lapidei. La successiva aggiunta della resina legante stabilizza la struttura del materiale e lo rende dimensionabile in lastre.

Le lastre in lana di roccia apprettata sono rivestite da un lato, per migliorare la compattezza del pannello e l'aggrappo dello strato di rasatura con rete.

## Caratteristiche Tecniche

Lunghezza	800 mm
Larghezza	625 mm
Peso specifico	130 Kg/m <sup>3</sup> circa
Spessore	40 – 200 mm
Coeff. Conducibilità termica	$\lambda_d = 0.036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore	$\mu \sim 1$
Permeabilità al vapore in campo secco	$1,5 \cdot 10^{-10} \text{ Kg/m}\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$
Permeabilità al vapore in campo umido	$1,5 \cdot 10^{-10} \text{ Kg/m}\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}$
Capacità termica specifica	1030 J/Kg·K
Reazione al fuoco	Euroclasse A1
<b>Benessere Tecnico Europeo ETA 09/0282 (ETAG004)</b>	

## Impiego

Le lastre per isolamento termico in lana di roccia apprettata vengono utilizzate per la posa di sistemi a cappotto sulle pareti esterne di edifici di nuova costruzione, o in interventi di restauro di edifici esistenti. Il tipo di lastra e lo spessore da utilizzare vengono scelti in base alle esigenze di isolamento termico, e comunque in osservanza alla legislazione vigente DLGS n°192/2005 e DLGS n°311/2007.

## Preparazione del fondo

La superficie della parete deve essere pulita. In caso contrario, si dovrà procedere alla rimozione di polvere, sporco, tracce di disarmante, parti sfarinanti o incoerenti. La resistenza a trazione del supporto deve essere superiore a 0.02 N/mm<sup>2</sup>.

Verificare la planarità del supporto, ed eventualmente asportare le sporgenze superiori ad 1 cm. Le parti in calcestruzzo fortemente ammalorate devono essere bonificate con speciali malte da ripristino. Rimuovere la presenza di eventuali pitture parzialmente scrostate, rivestimenti privi di aderenza, superfici smaltate o vetrose, eventualmente per idrosabbatura.

## Applicazione

L'incollaggio dei pannelli avviene utilizzando i collanti Fassa A 96 o AL 88, applicando il collante per esteso o lungo il perimetro e punti centrali, sul lato non apprettato della lastra. Si raccomanda che il collante non debordi dalla lastra dopo la posa dello stesso. Il fissaggio meccanico avviene mediante tasselli idonei al supporto su cui devono essere applicati, nella misura di 3 tasselli per lastra, con schema a "W". Il gambo avrà una lunghezza tale da penetrare nel supporto di almeno 30 mm, e nel caso di tasselli a percussione la testa sarà equipaggiata con la rondella per lana di roccia. La rasatura delle lastre (spessore tra 4 e 6 mm) è

# LASTRA IN LANA DI ROCCIA APPRETTATA

## Elementi per Sistema Cappotto



sempre a base di A 96 o AL 88, rinforzata con la rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente da 160 g/m<sup>2</sup>. Il rivestimento a spessore RSR 421, RX 561, RTA 549 o R 336 completa l'applicazione dei pannelli isolanti.

**Per le modalità di applicazione dettagliate, è necessario comunque attenersi alle indicazioni del Manuale di Posa Fassa del Sistema Cappotto.**

### Avvertenze

- La posa in opera dovrà essere effettuata a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Evitare l'esposizione dei pannelli da applicare agli agenti atmosferici, avendo cura di stoccare le lastre imballate in un luogo coperto, asciutto, ben ventilato e lontano dalla luce o da altre sorgenti di calore.
- Le superfici dei pannelli devono essere pulite ed integre: togliere l'imballo delle lastre solo al momento della posa.
- Evitare l'incollaggio per soli punti.
- Evitare l'applicazione di lastre danneggiate, deteriorate, sporche, ecc.
- Durante la posa, proteggere le lastre isolanti da infiltrazioni d'acqua dietro ai pannelli dovute alla pioggia.
- Evitare l'applicazione di lastre isolanti in lana di roccia apprettata a contatto col terreno.

### Fornitura

- Le lastre per isolamento termico in lana di roccia apprettata sono fornite in imballi di polietilene.

### Qualità

Le lastre per isolamento termico in lana di roccia apprettata sono classificate e marcate secondo la norma europea EN 13162, e sottoposte ad un accurato controllo presso i nostri stabilimenti.

I dati riportati si riferiscono a caratteristiche medie del prodotto. L'utilizzatore può verificare direttamente sull'etichetta di identificazione del prodotto le caratteristiche specifiche di quella fornitura. L'utilizzatore deve comunque sempre verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso.