



SANCO Sun® COMBI

Isolamento termico-solare

Tipo di vetro	Composizione	Valore Ug secondo UNI EN 673	Fattore di trasmissione della luce UNI EN 410	Fattore solare sec. UNI EN 410	Riflessione della luce, esterno	Peso	Spessore totale
	mm	W/m²K	LT % (±2)	Valore g % (±2)	LR % (±2)	kg/m²	mm (ca.)

SANCO Sun COMBI Neutro 40/21	6 - 16AR - 4	1,1	40	22	11	25	26
SANCO Sun COMBI Neutro 50/25	6 - 16AR - 4	1,1	50	27	12	25	26
SANCO Sun COMBI Neutro 61/32	6 - 16AR - 4	1,1	61	34	13	25	26
SANCO Sun COMBI Neutro 70/35	6 - 16AR - 4	1,1	70	37	14	25	26
SANCO Sun COMBI Argento 43/27	6 - 16AR - 4	1,1	44	28	45	25	26

SANCO Sun COMBI coating su posizione 2

AR = argon

Per le tolleranze delle quote e le possibilità di fabbricazione vedere il listino prezzi in vigore.

Estratto del programma generale di produzione, altre tipologie su richiesta.

Coating SILVERSTAR COMBI della Glas Trösch.

I dati tecnici qui indicati corrispondono allo stato attuale al momento della messa in stampa e possono variare senza preavviso. I valori tecnici si riferiscono alle indicazioni dei fornitori oppure sono stati determinati per mezzo di un controllo eseguito da un istituto di collaudo indipendente secondo le norme vigenti. I valori funzionali si riferiscono solo a campioni nelle dimensioni previste a tale scopo. Non si assume garanzia continuativa per i valori tecnici, in particolare quando i collaudi sono eseguiti con altre situazioni di installazione o quando le misurazioni di controllo avvengono sull'edificio. All'atto dell'installazione vanno assolutamente osservate le direttive SANCO per le superfici vetrate nell'edizione più attuale. SANCO è un marchio di fabbrica. Ultimo aggiornamento: 09/2007