




DRYMIX FEIN

finitura per cicli di risanamento

+ Prodotto:	Malta fine secca di finitura per cicli di risanamento	
+ Confezione e stoccaggio:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sacco 40 kg ➢ Pallet: n° 35 sacchi = 1.400 kg ➢ Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 6 mesi. 	
+ Composizione:	Calce – Cemento bianco - Sabbia – Additivi.	
+ Granulometrie e Colore:	0,6 mm - bianco	
+ Campi di applicazione:	Esterno ed interno. Particolarmente indicato come intonaco di finitura sugli intonaci risananti.	
+ Consumo / resa:	ca. 1,0 kg/mq per 1 mm di spessore	
+ Preparazione del supporto:	La superficie deve essere pulita, priva di parti incoerenti, di polvere e di residui di sostanze isolanti. La superficie non deve presentare dell'umidità in avanzamento dagli strati sottostanti.	
+ Lavorazione:	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Impasto: impastare con una comune betoniera o con mescolatore per 4-5 minuti. Lasciare riposare per 5 minuti ca. e riprendere la mescolazione per altri 3 minuti ca. ➢ Dosaggio Acqua: ca. 9 lt acqua pulita cad. sacco 40 kg ➢ Stesura: inumidire la superficie in relazione al suo potere assorbente ed alla sua esposizione agli agenti atmosferici. Applicare con spatola in acciaio. Appena inizia la fase di presa ripassare con frattazzo spugnoso o spatola in plastica. Tempo di indurimento: 7-10 giorni. ➢ Trattamenti successivi all'applicazione: le superfici appena intonacate sono da inumidire per almeno 2 giorni. Quale finitura si consiglia una pittura colorata idonea. 	
+ Avvertenze:	Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari, sotto la pioggia. Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C. Non applicare con il pericolo di gelate. Non miscelare con altri prodotti.	
+ Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Resistenza alla compressione (28 gg) • Resistenza alla flessione (28 gg) • Resistenza al fuoco • Conduttività termica λ_n • Coefficiente μ • Massa volumica secca • CE secondo: 	2,5 N/mm ² n.d. Classe A1 0,8 W/mk ca. 18 ca. 1300 kg/m ³ UNI EN 998-1:2004 Tipo R CS II



Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti, i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità d'impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.