

L'efficacia dell'isolamento acustico
Lana minerale



Per offrirti un sistema d'isolamento acustico di massima qualità, contro il rumore e con la garanzia della tecnologia URSA, abbiamo creato la nuova lana minerale URSA Terra.

Installala e inizierai a beneficiare di una migliore qualità di vita. URSA è con te. Per costruire spaziosi e confortevoli.

URSA Terra 62/Vr

Pannello in lana minerale conforme alla norma UNI EN 13162, rivestito su una superficie con velo vetro nero retinato.



URSA TERRA

		Norma	Unità di misura	Terra 62/Vr		
Dimensioni						
	Spessore (d)	EN 823	mm	80	100	120
	Lunghezza (l)	EN 822	m	1,25	1,25	1,25
	Larghezza (b)	EN 822	m	0,60	0,60	0,60
Fuoco						
	Fuoco	EN 13501		A1	A1	A1
Isolamento termico						
	Lambda (λ_D)	EN 12667/12939	W/mK	0,032	0,032	0,032
	Resistenza Termica (R_D)	EN 12667/12939	m ² K/W	1,20	1,50	1,80
Tolleranza						
	Tolleranza sullo spessore (Δd)	EN 823	mm	-3/+5	-3/+5	-3/+5
	Planarità (S_{max})	EN 825	mm	-	-	-
Stabilità						
	Stabilità dimensionale 23° e 90% ($\Delta \epsilon$)	EN 1604	%	<1	<1	<1
Comportamento meccanico						
	Comprimibilità sotto carico (dL-dB)	EN 12431	mm	-	-	-
Comportamento al vapore						
	Permeabilità al vapore acqueo (μ)	EN 12087	μ	8.000	8.000	8.000
Comportamento all'acqua						
	Assorbimento di acqua a lungo termine per immersione parziale (28 gg)	EN 12087	kg/m ²	-	-	-
Comportamento acustico						
	Rigidità dinamica (s')	EN 29052	MN/m ³	-	-	-
	Resistenza al passo dell'aria (r_s)	EN 29053	kPas/m ²	-	-	-
Dati di logistica						
	Disponibilità		MTS/MTO*	MTO	MTO	MTO
	Pannelli/rotoli per confezione		nr.	4	3	3
	m ² per confezione		m ²	3,00	2,25	2,25
	m ² per pallet		m ²	48,00	45,00	36,00
Codici di designazione		CE		T4 - DS(T+) - MU1 - WL(P) - AFR5		

* Termini di spedizione indicativi per autotreno completo: MTS = 5gg lavorativi; MTO = 15gg lavorativi; ordine minimo 10 pallet dello stesso codice prodotto. Contenuto di un autotreno: 20 pallet.