



ISOLTECO

intonaco premiscelato
ad elevato potere termoisolante

- + **confezione e stoccaggio:**
- Sacco lt. 60 resi.
 - Pallet: n° 40 sacchi
 - Conservabile per minimo 6 mesi su pallet, in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo e dall'acqua.

- + **composizione:**
- Leganti idraulici selezionati predosati – perle vergini di polistirene espanso perfettamente sferiche a granulometria costante, additivate con speciale additivo E.I.A. – speciali additivi.

- + **campi di applicazione:**
- Isolamenti termici a cappotto.
 - Isolamenti termici di pareti interne.
 - Isolamenti termici a soffitto.
 - Eliminazione dei ponti termici di costruzione ed in genere.
 - Protezione delle facciate dalle acque meteoriche.

	spessore	resa di 1 sacco
+ consumo / resa:	cm. 2	ca. mq. 3,0
	cm. 3	ca. mq. 2,0
	cm. 4	ca. mq. 1,5
	cm. 5	ca. mq. 1,2
	cm. 6	ca. mq. 1,0

- + **preparazione del supporto:**
- Indicazioni di dettaglio: vedi anche manuale "Isolteco–Metodologie di posa".**
- Il supporto deve essere pulito, sufficientemente solido, privo di parti incoerenti, polvere e residui di materiali isolanti e sufficientemente assorbente.
 - Precedentemente alla posa di Isolteco, inumidire il supporto con le modalità idonee al tipo di supporto stesso.
 - In caso di sottofondo a **basso tenore di assorbimento**, applicare su tutta la superficie un promotore di adesione tipo **Edilstik** e successivamente applicare Isolteco sulla superficie trattata ancora umida (**fresco su fresco**).
 - In caso di sottofondo a **scarsissimo tenore di assorbimento** o ad **elevato assorbimento**, applicare su tutta la superficie, prima di procedere alla posa di Isolteco, un rinzafo a base di boiaca di cemento e sabbia additivata con **Edilstik** oppure utilizzare il prodotto per rinzafo pronto all'uso (tipo **Drymur Premix Spritz**, **Baumit AG20** o **Baumit Vorspritzer**).
 - Le fasce di livello intermedie andranno realizzate utilizzando esclusivamente Isolteco. In alternativa si potranno utilizzare listelli in legno o fasce metalliche a smusso, fermo restando che, dopo la successiva posa di Isolteco, le stesse andranno rimosse ed i volumi lasciati dovranno essere riempiti e livellati con Isolteco. Le fasce di livello vanno realizzate a non più di 2 ml. di distanza tra loro.
 - Gli spigoli e le aperture (porte, finestre, ecc.) andranno preparate con la posa di appositi parasigoli metallici, del tipo da fissare con tassi cementizi o del tipo "a bandiera" da fissare con tasselli (consigliati per spessori da cm. 5 e oltre). Altresì è possibile realizzare gli spigoli, durante l'applicazione di Isolteco, con la tecnica delle tavole di legno, questo metodo comporta però una minor resistenza agli urti degli spigoli finiti.

Indicazioni di dettaglio: vedi anche manuale "Isolteco–Metodologie di posa".

Applicazione con macchina intonacatrice (consigliata): è indispensabile allestire l'intonacatrice con miscelatore elicoidale a pala piena, polmone specifico per prodotti alleggeriti, vite a passo lungo e tappo o ugello Ø mm. 14.

Applicazione manuale: impastare con betoniera o con impastatrice orizzontale, idratando il contenuto di un sacco con ca. lt. 9 di acqua pulita. Impastare per almeno 5 min. e non oltre 10 min.

+ **lavorazione:**

- Applicare uno strato iniziale di c.a. cm. 1 di Isolteco. Dopo che il primo strato ha completato la fase di presa (non meno di 4 ore, non oltre 24 ore), applicare il secondo strato (massimo cm. 2,5 – 3,0). Se si rende necessaria la posa di strati ulteriori, ripetere la stessa procedura. **Spessori totali di posa ammessi: minimo cm. 2 – massimo cm. 12.**
- Dopo 24 – 96 ore dalla posa di Isolteco (in funzione delle condizioni ambientali e degli spessori applicati), procedere al grattatura superficiale con rabotto o americana o staggia.
- Trascorsi non meno di 10 giorni dalla posa di Isolteco, procedere all'applicazione di rasatura eseguita con **Isolteco Rasatura** o **Isolteco Rasatura Monocap**. Qualora si voglia aumentare la resistenza agli urti concentrati, nello spessore della rasatura potrà essere annegata una rete in fibra di vetro. **Lo spessore massimo di posa della rasatura deve obbligatoriamente essere di mm. 4 – 5.**
- La finitura potrà essere eseguita, alternativamente, con:
 - ◆ malta fine secca tipo **Isolteco Rasatura Monocap** (granulometria mm.0,6 o mm.1,0);
 - ◆ finiture colorate minerali in polvere, tipo **Isolteco Rasatura Colorato Minerale, Baumit Edelputz e Edelputz Extra;**
 - ◆ finiture colorate ai silicati in pasta, tipo **Isolteco Rasatura Colorato Silicati e Baumit SilikatPutz;**
 - ◆ finiture colorate silossaniche in pasta, tipo **Baumit SilikonPutz.**

+ **avvertenze:**

- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari o con temperature superiori a +35°C. Se l'intonacatura viene effettuata sotto i raggi diretti del sole vanno prese le necessarie precauzioni (come rete copri impalcatura od altro).
- Non applicare sotto la pioggia, ad una temperatura inferiore a +5°C o con il pericolo di gelate. In ogni caso **non aggiungere mai prodotti antigelivi.**
- Applicare con umidità relativa compresa tra il 45% e 80%. Non applicare con umidità relativa troppo bassa.
- Per gli aspetti applicativi ed esecutivi di dettaglio consultare il manuale "Isolteco – Metodologie di posa" od interpellare l'Ufficio Tecnico Edilteco.

+ **caratteristiche tecniche:**

➤ Densità a secco:	200 kg./mc.
➤ Resistenza alla compressione (28 gg):	1,16 N/mm ²
➤ Resistenza alla flessione (28 gg):	0,42 N/mm ²
➤ Coefficiente di conduttività termica λ:	0,051 W/(m.K)
➤ Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ:	9,04
➤ Potere fonoisolante su parete:	39 dB

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.