

Proprietà Ottiche e Solari:	Argent 50	Argent 65
Luce visibile trasmessa	50%	65%
Luce visibile riflessa	19%	23%
Riduzione Raggi UV	99%	99%
Totale energia solare riflessa	29%	31%
Totale energia solare trasmessa	31%	40%
Totale energia solare assorbita	40%	29%
Coefficiente di schermatura	0.49	0.55
Emissività (all'interno)	0.72	0.70
Valore "U" (in inverno)	5.47	5.41
Riduzione abbaglio	44%	27%
Fattore solare "G"	0.43	0.48
Efficienza luminosa	1.02	1.18
Totale energia solare respinta	59%	51%
Codice articolo	R069SS5	R069S7S

I risultati di rendimento sono stati generati da test effettuati su questa pellicola applicata su vetro chiaro temperato da 6mm e sono stati misurati, calcolati e riportati in conformità con gli standard ASTM, ASHRAE e AIMCAL. I risultati di rendimento sono soggetti a variazioni nelle condizioni procedurali entro gli standard aziendali.