

DERBIGUM® NT

La membrana impermeabile bituminosa con Nuova Tecnologia Ecologica

Descrizione della membrana

- ▶ Il DERBIGUM NT è una membrana impermeabile bituminosa che grazie alle Nuove Tecnologie inaugura l'era delle coperture ecologiche.
- ▶ Applicata con l'adesivo a freddo ecocompatibile DERBIBOND NT, si ottiene il tetto bituminoso più ecologico del mercato.
- ▶ Il DERBIGUM NT è composto da un bitume ibrido ottenuto da vecchie membrane bituminose rigenerate. La formula specifica associata a polimeri speciali conferisce alla membrana notevoli caratteristiche a lungo termine non solo a livello di tecnologia ma anche a livello di ecocompatibilità.
- ▶ Il DERBIGUM NT è provvisto sulla faccia superiore di due armature, una in velo di vetro e una in tessuto non tessuto di poliestere, che conferiscono alla membrana una stabilità dimensionale perfetta e un'eccellente resistenza allo strappo e alla perforazione.
- ▶ Il peso del rotolo (25 kg) facilita la movimentazione della membrana.
- ▶ Sulla faccia inferiore, Derbigum NT è munito di una cimosa protetta da striscia in PE termofusibile e di una cimosa talcata.

Caratteristiche ecologiche secondo le norme ISO 14040 (Analisi del Ciclo di Vita - LCA)

Cambiamento climatico*	1,9 kg CO ₂ /m ² ovvero riduzione del 30% rispetto a un manto impermeabile tradizionale
Consumo energia primaria totale*	135 MJ/m ² ovvero riduzione del 28% rispetto a un manto impermeabile tradizionale
Riciclaggio	La membrana contiene il 30% di materia prima riciclata ed è riciclabile al 100%

* Valori conformi alla norma ISO 14040 e approvati da Ecobilan (Rapporto disponibile su richiesta)

Caratteristiche tecniche

	Metodo di prova	Risultati	Valori	Unità
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Flessibilità a freddo				
Iniziale	EN 1109	MLV	≤ -20	°C
Dopo invecchiamento 28 gg a 80°C	EN1296/EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Resistenza alla trazione L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	700/650	N/5cm
Allungamento alla rottura L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	45/45	%
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	MLV	≤ 0,2	%
Resistenza alla lacerazione	EN 12310-1	MDV (±20%)	200	N
Resistenza all'urto	EN 12691(B)	MLV	≥ 1500	mm
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg

MLV: valore minimo alla produzione/MDV: valore medio alla produzione

Caratteristiche speciali





Resistenza al fuoco esterno Conforme alla EN 13501-5, classificazione B_{ROOF} (t1, t2, t3) secondo il metodo ENV 1187; i rapporti degli studi sono disponibili su richiesta.

Presentazione del prodotto

	Metodo di prova	Risultati	Valori	Unità
Spessore	EN 1849-1	MDV (± 0,2)	3	mm
Lunghezza	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Larghezza	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Superficie		MLV	8	m ²
Peso del rotolo		MDV (± 2)	25	kg
Numero di rotoli per pallet			30	

Stoccaggio

I rotoli devono essere stoccati all'asciutto e in posizione verticale. Il suolo non deve presentare irregolarità. Rimuovere eventuali oggetti taglienti.



DERBIGUM ITALIA