



# TECOSEL

**liquido pluricomponente in base solvente  
 inibitore delle efflorescenze saline**

<b>Confezione e stoccaggio:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Latta 4 kg - Pallet n° 80 latte = 320 kg</li> <li>➢ Conservare in luogo asciutto ed impiegare entro 12 mesi</li> </ul>
<b>Composizione:</b>	Liquido incolore a base di solventi ed additivi
<b>Campi di applicazione:</b>	Trattamento delle murature afflitte da efflorescenze saline, particolarmente indicato per supporti altamente porosi, mattoni, tufo, arenaria.
<b>Prerogative:</b>	Tecosel è in grado di penetrare per alcuni mm all'interno della muratura, inibendo i sali che migrano verso l'esterno e che cristallizzano in superficie. Con Tecosel si realizza una zona neutra, senza modificare le caratteristiche proprie di traspirabilità e di resistenza meccanica del supporto trattato. Inoltre la composizione leggermente acida di Tecosel elimina la flora batterica che di norma aggredisce le murature umide, impedendo così la formazione di muffe.
<b>Consumo:</b>	Da 150 a 250 gr/m <sup>2</sup> per ogni passata (da 300 a 500 gr/m <sup>2</sup> per trattamento totale consistente, di norma, in n°2 passate). In funzione del tipo di supporto, del suo grado di assorbenza e dalla presenza di salinità.
<b>Preparazione del supporto:</b>	<p>Il fondo deve essere solido, non polveroso, privo di tracce di gelo, non presentare efflorescenze saline cristallizzate (barbe, ecc.), privo di parti incoerenti e deve presentarsi adeguatamente assorbente.</p> <p>Applicare uniformemente a pennello o a spruzzo (airless a bassa pressione) senza diluire. Applicare Tecosel in due passate consecutive incrociate.</p> <p><b>Avvertenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Per supporti con forte presenza di solfati, si rende obbligatorio un successivo rinzafo premiscelato antisolfatazione tipo DRYMUR PREMIX SPRITZ.</li> <li>➢ Tutte le applicazioni successive a Tecosel (rinzafo, intonaci di fondo, ecc), devono essere eseguita non prima di 4 ore e non dopo le 36 ore dalla posa di Tecosel.</li> <li>➢ Non diluire con altri prodotti.</li> <li>➢ Indossare guanti protettivi. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi.</li> <li>➢ In caso di applicazioni interne, si consiglia una buona ventilazione atta a disperdere i vapori del solvente presente in Tecosel.</li> <li>➢ Consultare il servizio Tecnico Edilteco per ottenere indicazioni in merito alla conformità del ciclo di risanamento/deumidificazione individuato.</li> </ul>
<b>Caratteristiche tecniche:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspetto fisico: Liquido incolore</li> <li>• Aspetto attivo: Soluzione acida</li> <li>• Peso specifico: 0,80 kg/lit (a 20°C)</li> <li>• Infiammabile: si</li> <li>• Odore: leggermente amarognolo</li> </ul>

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti, i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità d'impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.