

URSA GLASSWOOL DF 39

Scheda tecnica di prodotto



Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA GLASSWOOL trattata con speciali resine termoindurenti.

Il prodotto è disponibile nei tipi:

- **DF 39:** senza rivestimenti
- **DF 39/Na:** con una superficie rivestita con carta kraft
- **DF 39/Ab:** con una superficie rivestita con carta kraft-alluminio retinata

Impieghi preferenziali:

isolamento termoacustico di coperture a falda civili ed industriali, controsoffitti.

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
DF 39				
Spessore	50 ÷ 240	mm	-	-
Lunghezza	12500 ÷ 3100	mm	-	-
Larghezza	1200	mm	-	-
Reazione al fuoco	A1	Euroclasse	-	EN 13501 - 1
DF 39/Na				
Spessore	50 ÷ 200	mm	-	-
Lunghezza	15000 ÷ 3700	mm	-	-
Larghezza	1200	mm	-	-
Reazione al fuoco	F	Euroclasse	-	EN 13501 - 1
DF 39/Ab				
Spessore	30 ÷ 100	mm	-	-
Lunghezza	18000 ÷ 7500	mm	-	-
Larghezza	1200	mm	-	-
Reazione al fuoco	F	Euroclasse	-	EN 13501 - 1

Conduttività termica λ_0 alla $t_m=10^\circ\text{C}$		λ_0		W/mK	-	EN 12667 - EN 12939
Resistenza termica R_0 alla $t_m=10^\circ\text{C}$			R_0	$\text{m}^2\text{K/W}$	-	-
Spessori (mm)	30**	0,039	0,75			
	40**	0,039	1,00			
	50	0,039	1,25			
	60	0,039	1,50			
	80	0,039	2,05			
	100	0,039	2,55			
	120	0,039	3,05			
	140	0,039	3,55			
	150*	0,039	3,80			
	160	0,039	4,10			
	180	0,039	4,60			
	200	0,039	5,10			
	220*	0,039	5,60			
240*	0,039	6,15				

* Spessori disponibili solo per DF 39 ** Spessori disponibili solo per DF 39/Ab

Resistività al flusso d'aria		>5		$\text{kPa} \cdot \text{s/m}^2$	AFr 5	EN 29053
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)	DF 39	1		-	MUi	EN 12086
	DF 39/Na	8.000**		-	MUi	EN 12086
	DF 39/Ab	100.000**		-	MUi	EN 12086
Stabilità dimensionale (variazioni)		non >1		%	DS(T+)	EN 1604
Tolleranza sullo spessore		-5/+15		mm	T2	EN 823

*** Valore riferito al solo rivestimento

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono disponibili su richiesta:

- scheda di corretto uso
- dichiarazione di prestazione (DoP)
- certificazione ISO 9001

Codice di designazione CE	DF 39	MW - EN - 13162 - T3 - DS (T+) - MU1 - AFR5
Codice di designazione CE	DF 39/Na - DF 39/Ab	MW - EN - 13162 - T2 - AFR5



Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA GLASSWOOL indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizzata EN 13162.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

www.ursa.it

URSA Italia S.r.l.

Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579

