

URSA GLASSWOOL DF 42

Scheda tecnica di prodotto

Feltro idrorepellente in lana di vetro URSA GLASSWOOL trattata con speciali resine termoindurenti.

Il prodotto è disponibile nei tipi:

- **DF 42**: senza rivestimenti
- **DF 42/Na**: con una superficie rivestita con carta kraft
- **DF 42/Na 1000**: con larghezza rotolo 1m

Impieghi preferenziali:
isolamento termoacustico di coperture industriali.



Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
DF 42				
Spessore rotolo	50 ÷ 220	mm	-	-
Lunghezza rotolo	6400 ÷ 3500	mm	-	-
Larghezza rotolo	1200	mm	-	-
Reazione al fuoco	A1	Euroclasse	-	EN 13501 - 1
DF 42/Na				
Spessore rotolo	50 ÷ 200	mm	-	-
Lunghezza rotolo	15000 ÷ 3900	mm	-	-
Larghezza rotolo	1200	mm	-	-
Reazione al fuoco	F	Euroclasse	-	EN 13501 - 1
DF 42/Na 1000				
Spessore rotolo	60 ÷ 200	mm	-	-
Lunghezza rotolo	12800 ÷ 3900	mm	-	-
Larghezza rotolo	1000	mm	-	-
Reazione al fuoco	F	Euroclasse	-	EN 13501 - 1
Calore specifico	1030	J/kgK	-	EN 12524

Conduttività termica λ_0 alla $t_m=10^\circ\text{C}$		λ_0		W/mK	-	EN 12667 - EN 12939
Resistenza termica R_0 alla $t_m=10^\circ\text{C}$			R_0	$\text{m}^2\text{K/W}$	-	-
Spessori (mm)	50*	0,042	1,15			
	60	0,042	1,40			
	80	0,042	1,90			
	100	0,042	2,35			
	120	0,042	2,85			
	140	0,042	3,30			
	160	0,042	3,80			
	180	0,042	4,25			
	200	0,042	4,75			
	220**	0,042	5,20			

* Spessori disponibili solo per DF 42 Nudo e DF 42/Na

** Spessori disponibili solo per DF 42 Nudo

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)	DF 42	1	-	MUi	EN 12086
	DF 42/Na	8.000**	-	MUi	EN 12086
	DF 42/Na 1000	8.000**	-	MUi	EN 12086
Stabilità dimensionale (variazioni)		non >1	%	DS(T+)	EN 1604
Tolleranza sullo spessore		-5/+15	mm	T2	EN 823

** Valore riferito al solo rivestimento

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono disponibili su richiesta:

- scheda di corretto uso
- dichiarazione di prestazione (DoP)
- certificazione ISO 9001

Codice di designazione CE	DF 42	MW - EN - 13162 - T2 - DS (T+) - MUI
Codice di designazione CE	DF 42/Na - DF 42/Na 1000	MW - EN - 13162 - T2



Le caratteristiche tecniche del prodotto URSA GLASSWOOL indicate in questa scheda, sono state determinate secondo quanto previsto dalla norma europea armonizzata EN 13162.

Questa scheda ha lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche del prodotto. URSA Italia si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune.

www.ursa.it

URSA Italia S.r.l.

Via Paracelso, 16 - 20864 Agrate Brianza (MB)

Tel 039 68 98 576 - Fax 039 68 98 579

